



19

**B.R.G. S.A.**

ZI de Latour, 19 – B-6760 Virton (Belgique) +32 63 58 99 00  
Site de Fontenoille : Rue des 4 arbres – B6820 Fontenoille (Belgique) +32 61 32 84 60  
[carriere@brg-entreprises.com](mailto:carriere@brg-entreprises.com) – [www.brg-entreprises.com](http://www.brg-entreprises.com)

**Produit type : Pierre de Fontenoille (EN 1342)**

NBN EN 1342

Usage : **Pavés utilisés pour les travaux routiers**, tels que les zones de circulation des piétons et des véhicules, les espaces extérieurs et assimilés devant être utilisés dans les conditions extérieures, qui sont exposés aux facteurs climatiques tels que les variations de température, la pluie, la glace, le vent, etc.

RÉSISTANCE À LA RUPTURE ILLUSTRÉE PAR : Résistance en compression (EN 1926 :2007) valeur minimale attendue	82 MPa
DURABILITÉ Résistance aux cycles Gel/Dégel – Général (EN 12371:2010) Résistance aux cycles Gel/Dégel – Sel de déverglaçage (EN 12371:2010)	-4% (Nc=56) NPD
Déclaration de Performance (disponible sur demande)	190529-2



19

**B.R.G. S.A.**

ZI de Latour, 19 – B-6760 Virton (Belgique) +32 63 58 99 00  
Site de Fontenoille : Rue des 4 arbres – B6820 Fontenoille (Belgique) +32 61 32 84 60  
[carriere@brg-entreprises.com](mailto:carriere@brg-entreprises.com) – [www.brg-entreprises.com](http://www.brg-entreprises.com)

**Produit type : Pierre de Fontenoille (EN 1342)**

NBN EN 1342

Usage : **Pavés utilisés pour les travaux routiers**, tels que les zones de circulation des piétons et des véhicules, les espaces extérieurs et assimilés devant être utilisés dans les conditions extérieures, qui sont exposés aux facteurs climatiques tels que les variations de température, la pluie, la glace, le vent, etc.

RÉSISTANCE À LA RUPTURE ILLUSTRÉE PAR : Résistance en compression (EN 1926 :2007) valeur minimale attendue	82 MPa
DURABILITÉ Résistance aux cycles Gel/Dégel – Général (EN 12371:2010) Résistance aux cycles Gel/Dégel – Sel de déverglaçage (EN 12371:2010)	-4% (Nc=56) NPD
Déclaration de Performance (disponible sur demande)	190529-2